

Типичные технические свойства "семьи" полиуретана DPU 54.

	Твёрдость поверхности по Шору (Sh..)	55A	60A	65A	70A	75A	80A	85A	90A	95A
1	Усилие при 100% растяжение (Мра)	1,4	1,8	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	11,0
2	Усилие при 300% растяжение (Мра)	2,4	3,5	4,6	6,0	8,5	10,5	12,5	15,5	20,0
4	Прочность растяжения (Мра)	20,0	24,0	26,0	28,0	34,0	36,0	36,0	34,0	30,0
5	Удлинение при разрыве (%)	650	600	550	500	500	500	480	480	450
6	Угол прочности на разрыв ( N/ мм)	33	40	46	58	70	75	90	105	110
7	DIN Изтирание (mm <sup>3</sup> потерь)	<78	<65	<54	<44	<37	<35	<37	<47	<53
8	Эластичность на отскок (%)	62	55	50	50	45	40	35	35	35
9	Остаточная деформация при сжатии (22 часа при 70 ° C) (%)	35	40	45	45	45	45	45	40	40